



Общество с ограниченной ответственностью
«Рутил»

ИНН 7810025180 КПП 780201001

e-mail: info@rutil-spb.ru, www.rutil-spb.ru

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

Исх. № 34 /ИЦ от 12.05.2015 г

Генеральному директору
ООО «ФРИЛАЙТ»
Хведченя Т.В.

Результаты испытаний
шести образцов покрытий фасада, представленных ООО «ФРИЛАЙТ»,
проведенных в аккредитованном испытательном центре 12 мая 2015 г
(аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ 34)

Таблица

| № п/п | Наименование показателя | НД на метод испытаний | Предел повторяемости | Фактическое значение для образцов | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | Шенси беж. | Этна беж. | Этна шоколад. матовый | Этна шоколад. полированный | Шенси император матовый | Шенси император полированный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Коэффициент отражения, % | По инструкции к прибору | ± 1 | 63 | 65 | 11 | 9 | 11 | 10 |

Испытания проводились на аттестованном оборудовании с использованием поверенных средств измерения:
- компаратор цвета КЦ-3, свидетельство о поверке № 0021753 до 27.01.2016 г
Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Руководитель ИЦ

Ю.В. Котова