



**Общество с ограниченной ответственностью
«Рутил»**

ИНН 7810025180 КПП 780201001

e-mail: info@rutil-spb.ru, www.rutil-spb.ru

РФ,194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр.,д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

Исх. № 58/ИЦ от 23.06.2015 г

Генеральному директору
ООО «ФРИЛАЙТ»
Хведченя Т.В.

Результаты испытаний

девяти образцов покрытий фасада:

обр.1 – Декор кофе, SR; обр.2 - Декор кофе, MR; обр.3 – Ампато кофе,SR;
обр.4- Монблан Графит,SR; обр.5 – Татры ГрафитSR; обр.6 – Татры Беж,SR;
обр.7 – Эверест Жемчуг,SR; обр.8 – Декор Графит,SR; обр.9 – Декор Бьянко,MR,

представленных ООО «ФРИЛАЙТ», проведенных в аккредитованном испытательном центре 23 июня 2015 г

(*аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ХИ 34*)

Таблица

| № п/п | Наименование показателя | НД на метод испытаний | Предел поворяемости | Фактическое значение для образцов | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | обр.1 | обр.2 | обр.3 | обр.4 | обр.5 | обр.6 | обр.7 | обр.8 | обр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Коэффициент отражения, % | По инструкции к прибору | ± 1 | 24 | 37 | 25 | 30 | 34 | 56 | 52 | 36 | 64 |

Испытания проводились на аттестованном оборудовании с использованием поверенных средств измерения:
- компаратор цвета КЦ-3, свидетельство о поверке № 0021753 до 27.01.2016 г
Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Руководитель ИЦ

Ю.В. Котова