



Общество с ограниченной ответственностью

«Рутил»

ИНН 7810025180 КПП 780201001

e-mail: info@rutil-spb.ru, www.rutil-spb.ru

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

Исх. № 132/ИЦ от 28.11.2016 г

И. о Директора
ООО «Фрилайт»
Эрденко В.В.

Результаты испытаний

четырёх образцов: обр.1- «Граните Стоун Травертин Беж»LLR;
обр.2- «Граните Стоун Базальт Беж» PGR;
обр.3 – «Граните Стоун Базальт Коричневый»PGR;
обр.4 – «Граните Вуд Классик Софт Темно-коричневый»LMR,
испытанных на компараторе цвета КЦ-3, проведенных 28 ноября 2016 г

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытаний	Предел повторяемости	Фактические значение			
				Обр.1	Обр.2	Обр.3	Обр.4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Коэффициент отражения, %	По инструкции к прибору	± 1	35	34	24	13

Испытания проводились на аттестованном оборудовании с использованием поверенных средств измерения:

- компаратор цвета КЦ-3, свидетельство о поверке № 005211 до 21.01.2017 г

Результаты испытаний распространяются только на представленные образцы.

Руководитель испытательного
Центра



Ю.В. Котова