

Вид дефекта	Норма для плиток		
	Сортные (С)	Несортные (Н)	Ограниченная коллекция (Т)
1	2	3	4
Трещины, цек	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Отбитость со стороны лицевой поверхности	Не допускается.	Допускается - длиной не более 20 мм; - в количестве не более 2 шт.	Не допускается.
Щербины, зазубрины на лицевой поверхности	Допускаются: -невидимые с расстояния 1 м.	Допускается: - шириной не более 10 мм; -общей длиной не более 10 мм.	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м.
Плешина	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускается общей площадью не более 10 мм ²	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м.
Посечка по ребру (риска)	Не допускается.	Допускается: -длиной не более 10 мм	Допускается: -длиной не более 3 мм
Пузыри, прыщи и вскипание глазури	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м.	Допускается: - вдоль ребра плитки шириной не более 2 мм.	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м.
Недополировка	Не допускается.	Допускается.	Допускается.
Слипеш	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускается: - общей площадью не более 5 мм ²	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м
Недожог красок, смещение и разрыв декора, нечеткость рисунка	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускается	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м
Мушки	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускаются: невидимые с расстояния 2 м	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м

Наколы	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускаются: невидимые с расстояния 2 м	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м
Пятно	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускаются: невидимые с расстояния 2 м	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м
Засорка	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускаются	Допускаются (черная, белая, серая гранула) видимые с расстояния 1 м
Волнистость и углубления глазури, неравномерность окраски глазури	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м	Допускаются: невидимые с расстояния 2 м	Допускаются: невидимые с расстояния 1 м
Сколы	Не допускаются	Допускаются	Допускаются: - длиной не более 3 мм
Царапины	Допускаются:- толщиной не более толщины человеческого волоса	Допускаются	Допускаются
Шероховатость(для матовой плитки)	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Неравномерность нанесения кристаллины	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Несоответствие утвержденной линейке тонов	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Несоответствие эталону лаппатирования	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Масляные капли для плитки с	Не допускаются	Допускаются	Допускаются

глубоким лапатированием			
----------------------------	--	--	--